

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Płyn niezamarzający INNOVA-THERM E (na bazie glikolu monoetylenowego)

| Lp. | Badana właściwość                                                          | Wartość gwarantowana      | Metody badań     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1.  | Barwa                                                                      | niebieska                 | -                |
| 2.  | Wygląd                                                                     | przezroczysty, bez osadów | -                |
| 3.  | Gęstość (g/ml)                                                             | 1,04/1,05/1,06/1,07       | PN-92/C-04504    |
| 4.  | Temperatura wrzenia (°C)                                                   | 104/105/106/108           | PN-92/C-40008/03 |
| 5.  | Temperatura krystalizacji (°C)                                             | -15/-20/-25/-35           | PN-92/C-40008/10 |
| 6.  | pH                                                                         | 7,5-9,5                   | PN-92/C-40008/04 |
| 7.  | Właściwości korozyjne, zmiana masy płytek po badaniu nie większa niż (mg): |                           | PN-92/C-40008/07 |
|     | • miedź                                                                    | 10                        |                  |
|     | • spoiwo                                                                   | 30                        |                  |
|     | • mosiądz                                                                  | 10                        |                  |
|     | • stal                                                                     | 10                        |                  |
|     | • żeliwo                                                                   | 10                        |                  |
|     | • stop aluminium                                                           | 30                        |                  |

Temp. warianty eksploatacyjne: -15°C, -20°C, -25°C, -35°C  
(opcja koncentrat 90%)

Wydanie 1, 2015-03-06